



Product No. 389194

# MOLD RESISTANT COATING

Prevents Mold & Mildew growth on the coated surface\*

\*This product contains a mildewcide to prevent the growth of mold & mildew on the paint film only

Contents: Five U.S. Gallons (18.92L)

WATER BASE  
30 MIN DRY TIME

INTERIOR  
WHITE

LOW VOC  
TINTABLE

For Professional Use Only  
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

## OmniPro Mold Resistant Coating White

OmniPro Mold Resistant Coating is ideal for new construction, remodeling, or restoration projects. It will prevent future mold & mildew growth on the coated surface as well as protect porous and semi-porous masonry surfaces from moisture and mildew damage.

**SURFACE PREPARATION:** Surface must be structurally sound and free from any dirt, or loose foreign materials, oil, grease, and standing water. Remove all mold & mildew with an appropriate cleaner. Note: OmniPro Mold Resistant Coating will promote water resistance and protect from stains, but will not correct mold and mildew associated with chronic water and moisture intrusion. Apply only to pH stable concrete (below 9.0).

**WARNING:** If you scrape, sand, or remove old paint, you may release lead dust. LEAD IS TOXIC. EXPOSURE TO LEAD DUST CAN CAUSE SERIOUS ILLNESS, SUCH AS BRAIN DAMAGE, ESPECIALLY IN CHILDREN. PREGNANT WOMEN SHOULD ALSO AVOID EXPOSURE. Wear a NIOSH-approved respirator to control lead exposure. Clean up carefully with a HEPA vacuum and a wet mop. Before you start, find out how to protect yourself and your family by contacting the National Lead Information Hotline at 1-800-424-LEAD or log on to [www.epa.gov/lead](http://www.epa.gov/lead).

**DIRECTIONS FOR USE/APPLICATION:** Mix OmniPro Mold Resistant Coating THOROUGHLY prior to and intermittently during use. Be sure that any settled material is dispersed thoroughly into solution. Apply Mold Resistant Coating with a brush, roller, or sprayer. For aerosol spraying, use a 015 tip and 2500 psi. Apply when air and surface temperatures are 40-90°F (5-32°C).

**DRYING TIME:** At normal temperatures, dries to the touch in 30 minutes. High humidity and/or cool temperatures may lengthen drying times. Can be recoated or top coated in 1 hour.

**COVERAGE:** Apply at a rate of 400 sq. ft. (37m<sup>2</sup>) per gallon. May vary with application method and porosity of surface.

**TINTING:** This product can be tinted with universal colorants if desired. Maximum of 2 oz of colorant per gallon.

**LIMITATIONS:** This product does not protect users against illness caused by food borne bacteria. OmniPro does not warrant or guarantee that indoor air quality or health related issues will be reduced or eliminated.

Note: Mold Resistant Coating is formulated with an advanced biocide blend to prevent mold and mildew growth on the dried coating film only. The protection of the dried coating film from mold and mildew is a result of biocides the nature and durability of the resins and other formulations characteristics.

Name: Aramco  
Number: 800-660-5803  
For Terms and Conditions, visit [Aramco.com/terms-conditions](http://Aramco.com/terms-conditions)

**Revestimiento Resistente al Moho OmniPro Blanco**  
El revestimiento resistente al moho promueve la resistencia al agua y protege de las manchas, pero no corrige el moho ni los hongos asociados con la intrusión crónica de agua y humedad. Aplicar solo sobre concreto con pH estable (por debajo de 9.0).

**AVERTENCIA:** Si raspa, lija o quita la pintura antigua, puede desmenuzarse el plomo. EL PLOMO ES TOXICO. LA EXPOSICION AL PLOMO CON PLOMO PUEDE CAUSAR ENFERMEDADES GRAVES, COMO DAÑOS CEREBRALES, ESPECIALMENTE EN NIÑOS. LAS MUJERES EMBARAZADAS TAMBIEN DEBERIAN EVITAR LA EXPOSICION. Use un respirador aprobado por NIOSH para controlar la exposición al plomo. Limpie cuidadosamente con una aspiradora HEPA y un limpiador HEPA. Antes de comenzar, averigüe cómo protegerse y proteger a su familia llamando a la Línea Única Nacional de Información sobre Plomo al 1-800-424-LEAD o consulte [www.epa.gov/lead](http://www.epa.gov/lead).

**INSTRUCCIONES DE USO/APLICACION:** MEZCLE E INVERTIRAMENTE el moho COMPLETAMENTE antes y de forma intermitente durante el uso. Asegúrese de que cualquier material sedimentado se disperse completamente en la solución. Aplique el revestimiento resistente al moho con una brocha, rodillo o rociador. Para pulverización sin aire, use una boquilla de 015 y 2500 psi. Aplique cuando la temperatura del aire y de la superficie son 40-90°F (5-32°C). Solo se necesita una segunda capa. No se recomienda el sobrecubrimiento.

**TIEMPO DE SECADO:** A temperaturas normales, seca al tacto en 30 minutos. La alta humedad y las temperaturas frías pueden prolongar los tiempos de secado. Se puede recubrir o reestear en 1 hora.

**RENDIMIENTO:** Aplicar a una tasa de 400 pies cuadrados (37 m<sup>2</sup>) por galón. Puede variar según el método de aplicación y la porosidad de la superficie.

**COLORACION:** Este producto se puede tinte con colorantes universales a lo desea. Tinte máximo de 2 oz de colorante por galón.

**LIMITACIONES:** Este producto no protege a los usuarios contra enfermedades causadas por bacterias transmitidas por los alimentos. OmniPro no garantiza que la calidad del aire interior o los problemas relacionados con la salud se reduzcan o eliminen.

Note: El revestimiento resistente al moho está formulado con una mezcla biocida avanzada para evitar el crecimiento de moho y hongos solo en la película de revestimiento seca. La protección de la película de revestimiento seco contra moho y hongos es el resultado de biocidas la naturaleza y durabilidad de las resinas y otras características de las formulaciones.

Nombre: Aramco  
Número: 800-660-5803  
Para Términos y Condiciones, visite [Aramco.com/terms-conditions](http://Aramco.com/terms-conditions)

**Revetement blanc résistant à la moisissure OmniPro**  
Le revêtement résistant à la moisissure OmniPro est idéal pour les nouveaux projets de construction, de rénovation ou de restauration. Il empêchera la croissance future de moisissures sur la surface revêtue et protégera les surfaces de mouture poreuses et semi-poreuses contre l'humidité et les dommages causés par la moisissure.

**VOIR FICHE TECHNIQUE AVANT APPLICATION**

**PREPARATION DE LA SURFACE :** La surface doit être structuellement saine et exempte de saleté ou de corps étrangers, d'huile, de graisse et d'eau stagnante. Enlevez toutes les moisissures avec un nettoyant approprié. Remarque : Le revêtement résistant à la moisissure favorise la résistance à l'eau et protège des taches, mais ne corrige pas la moisissure associée à l'intrusion chronique d'eau et d'humidité. Appliquez uniquement sur du béton au pH stable (inférieur à 9.0).

**AVERTISSEMENT:** Si vous grattez, ponchez ou enlevez de la vieille peinture, vous risquez de libérer de la poussière de plomb. LE PLOMB EST TOXIQUE. L'EXPOSITION A LA POUSSIERE DE PLOMB PEUT PROVOQUER DE GRAVES MALADIES, TELLES QUE DES DOMMAGES AU CERVEAU, EN PARTICULIER CHEZ LES ENFANTS. LES FEMMES ENCEINTEES DOIVENT EGALEMENT EVITER L'EXPOSITION. Portez un respirateur approuvé par la NIOSH pour contrôler l'exposition au plomb. Nettoyez soigneusement avec un aspirateur HEPA et une vadrouille humide. Avant de commencer, découvrez comment vous protéger, vous et votre famille, en contactant le service d'assistance téléphonique en matière d'informations sur le plomb au 1-800-424-LEAD ou en vous connectant à [www.epa.gov/lead](http://www.epa.gov/lead).

**MODE D'EMPLOI/APPLICATION :** MÉLANGEZ SOIGNEUSEMENT le revêtement résistant aux moisissures avant et par intermittence pendant l'utilisation. Assurez-vous que tout matériau déposé est bien dispersé dans la solution. Appliquez le revêtement résistant à la moisissure avec un pinceau, un rouleau ou un pulvérisateur. Pour la pulvérisation sans air, utilisez une buse de 0,015 et 2500 psi. Appliquez lorsque la température de l'air et de la surface est de 5 à 32°C (40 à 90°F). Une seule couche est nécessaire, une deuxième couche peut être souhaitée. Le récoffrage n'est pas recommandé.

**TEMPS DE SÉCHAGE :** À des températures normales, sèche au toucher en 30 minutes. Une humidité élevée et/ou des températures fraîches peuvent allonger les temps de séchage. Peut être recouvert ou une couche de finition peut être appliquée après 1 heure.

**COLORATURE :** Appliquez à raison de 37 m<sup>2</sup> ca. (400 pi<sup>2</sup> ca.) par gallon. Peut varier selon la méthode d'application et la porosité de la surface.

**LIMITES :** Ce produit ne protège pas les utilisateurs contre les maladies causées par des bactéries d'origine alimentaire. OmniPro ne garantit pas que la qualité de l'air intérieur ou les problèmes de santé seront évités ou éliminés.

**REMARQUE :** Le revêtement résistant aux moisissures est formulé avec un mélange biocide avancé pour empêcher la croissance de moisissures sur le film de revêtement séché uniquement. La protection du film de revêtement séché contre les moisissures et le mildew est le résultat des biocides de la nature et de la durabilité des résines et d'autres caractéristiques des formulations.

Nom : Aramco  
Numéro : 800-660-5803  
Pour les conditions générales, visitez [Aramco.com/terms-conditions](http://Aramco.com/terms-conditions)

### PREVENTION:

Wash thoroughly after handling.  
**First Aid:** IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician. IF ON SKIN (or hair): Rinse cautiously with water for several minutes. IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Get medical advice/attention if you feel unwell. In case of fire: Use Aqueous Film Forming Foam, Carbon Dioxide, Dry Chemical, Dry Sand, Water Fog.

**STORAGE:** Store locked up in a well-ventilated place. Keep container tightly closed.

**DISPOSAL:** Dispose of contents in accordance with local, state, provincial, and federal regulations. 21% of the mixture consists of ingredient(s) of unknown acute toxicity.

**KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.**  
⚠ **WARNING: Cancer and Reproductive Harm** – [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

See Safety Data Sheet (SDS): [www.aramco.com](http://www.aramco.com) for additional safety and regulatory information.

**PREVENCIÓN:** Lavarse cuidadosamente tras la manipulación.  
**Respuesta: Primeros Auxilios:** EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Consultar a un médico en caso de molestias. **Medios de extinción recomendados:** Utilizar Espuma Formadora de Película Acuosa, Dióxido de carbono, Producto químico seco, Arena seca, Niebla de agua.

**ALMACENAMIENTO:** Guardarlo en un lugar seco y bien ventilado. Mantenga el envase bien cerrado cuando no este en uso.

**ELIMINACIÓN:** Eliminar el contenido de acuerdo con las ordenanzas locales, las ordenanzas estatales, provinciales y las ordenanzas federales.

21% de la mezcla consiste de ingredientes de toxicidad aguda desconocida.

**MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**  
⚠ **ADVERTENCIA: Cáncer y Daño Reproductivo** – [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).  
Véase la ficha de datos de seguridad (FDS): [www.aramco.com](http://www.aramco.com) para obtener información adicional sobre seguridad y normativa.


**PREVENTION:** Se laver soigneusement après manipulation.  
**Intervention: Premiers Secours:** EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Consulter un médecin en cas de malaise. **Les agents d'extinction préconisés sont: Utiliser Mousse Filmogène Aqueuse, Dioxyde de carbone, Produit chimique sec, Sable Sec, Eau pulvérisée.**

**STOCKAGE:** Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Garder sous clé.

**ELIMINATION:** Eliminer le contenu conformément aux réglementations locales, provinciales, et les lois fédérales.

21% du mélange constitué de composant(s) de toxicité agude inconnue.

**TEÑIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.**  
⚠ **AVERTISSEMENT: Cancer et Effet Nocif sur la Reproduction** – [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).  
Voir la fiche de données de sécurité (FDS): [www.aramco.com](http://www.aramco.com) pour plus d'informations sur la sécurité et la réglementation.



Chemical Name	CAS#
Water	7732-18-5
Titanium Dioxide	13463-67-7
Styrene Acrylic Polymer	30795-23-4
Styrene Acrylic Polymer	69647-64-9
Nepheleine Syenite	37244-96-5
Zinc Oxide	1314-13-2
Distillates (Petroleum) Solvent-Devaexed Heavy Paraffinic	64742-65-0
Amorphous Silica	7631-86-9
Sodium Nitrite	7632-00-0
3-Iodo-2-Propenyl Butyl Carbamate	55406-53-6
2-N-Octyl-4-Isothiazolin-3-One	26530-20-1

MAX VOC ≤ 100 G/L



Another fine product from OmniPro/Aramco  
4282 South 590 West, Salt Lake City, UT 84123  
1-3680 Odyssey Drive, Mississauga, ON L5M 0Y9  
[www.aramco.com](http://www.aramco.com) 1 800-660-5803