



Product No. 389195

MOLD RESISTANT COATING

Prevents Mold & Mildew growth on the coated surface*

*This product contains a mildewcide to prevent the growth of mold & mildew on the paint film only

Contents: Five U.S. Gallons (18.92L)

WATER BASE
30 MIN DRY TIME

INTERIOR
CLEAR

CONTAINS UV
TRACER

For Professional Use Only
KEEP OUT OF REACH
OF CHILDREN

OmniPro Mold Resistant Coating Clear



OmniPro Mold Resistant Coating is ideal for new construction, remodeling, or restoration projects. It will prevent future mold & mildew growth on the coated surface as well as protect porous and semi-porous masonry surfaces from moisture and mildew damage. Mold Resistant Coating Clear contains an invisible UV tracer dye that glows brightly when lit with a blacklight to reveal any missed areas and ensure complete coating coverage.
SEE TECHNICAL DATA SHEET PRIOR TO APPLICATION
SURFACE PREPARATION:
Surface must be structurally sound and free from any dirt, or loose foreign materials, oil, grease, and standing water. Remove all mold & mildew with an appropriate cleaner. Note: OmniPro Mold Resistant Coating will promote water resistance and protects from stains, but will not correct mold and mildew associated with chronic water and moisture intrusion. Apply only to pH stable concrete (below 10).
WARNING: If you scrape, sand, or remove old paint, you may release lead dust. LEAD IS TOXIC. EXPOSURE TO LEAD DUST CAN CAUSE SERIOUS ILLNESS, SUCH AS BRAIN DAMAGE, ESPECIALLY IN CHILDREN. PREGNANT WORKERS SHOULD AVOID EXPOSURE. Wear a NIOSH-approved respirator to control lead exposure. Clean up carefully with a HEPA vacuum and a wet mop. Before you start, find out how to protect yourself and your family by contacting the National Lead Information Hotline at 1-800-424-LEAD or go on to www.epa.gov/lead.
DIRECTIONS FOR USE/APPLICATION:
Mix OmniPro Mold Resistant Coating THOROUGHLY prior to and intermittently during use. Be sure that any settled material is dispersed thoroughly into solution. Apply Mold Resistant Coating with a brush, roller, or sprayer. For aerosol spraying, use a 0.75 to 1.000 psi. Apply when air and surface temperatures are 50-90°F (10-32°C). Only one coat is necessary, a second coat may be desired. Thinning is not recommended.
DRYING TIME: At normal temperatures, dries to the touch in 30 minutes. High humidity and/or cool temperatures may lengthen drying times. Can be recoated or top coated in 1 hour.
COVERAGE: Apply at a rate of 400 sq. ft. (37m²) per gallon. May vary with application method and porosity of surface.
LIMITATIONS:
This product does not protect users against illness caused by food borne bacteria. OmniPro does not warrant or guarantee that indoor air quality or health related issues will be reduced or eliminated.
Note: Mold Resistant Coating is formulated with an advanced biocide blend to prevent mold and mildew growth on the dried coating film only. The protection of the dried coating film from mold and mildew is a result of biocide film nature and durability of the resin and other formulation characteristics.
Name: Aramco
Number: 800-660-5803
For Terms and Conditions, visit Aramco.com/terms-conditions

Revestimiento Transparente Resistente al Moho OmniPro
El revestimiento resistente al moho OmniPro es ideal para proyectos de construcción nuevos, remodelación o restauración. Prevendrá el crecimiento futuro de moho y hongos en la superficie revestida y protegerá las superficies de mampostería porosa y semiporosa del daño por humedad y hongos. El revestimiento transparente resistente al moho contiene un tinte trazador ultravioleta invisible que brilla tenuemente cuando se ilumina con una luz negra para revelar cualquier área faltante y garantizar una cobertura completa del revestimiento.
VER FICHA DE INFORMACIÓN TÉCNICA ANTES DE APLICAR
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:
La superficie debe estar estructuralmente sólida y libre de suciedad o materiales extraños, aceites, grasas y agua estancada. Retire todo el moho y los hongos con un limpiador apropiado. Nota: El revestimiento resistente al moho promueve la resistencia al agua y protege de las manchas, pero no corrige el moho ni los hongos asociados con la infiltración crónica de agua y humedad. Aplique solo sobre concreto con pH estable (por debajo de 10).
ADVERTENCIA: Si rasca, lija o elimina pintura antigua, puede liberarse polvo de plomo. EL PLOMO ES TÓXICO. LA EXPOSICIÓN AL PLOMO PUEDE CAUSAR DAÑOS SERIOS EN NIÑOS, COMO DAÑOS CEREBRALES, ESPECIALMENTE EN NIÑOS. LAS MUJERES EMBARAZADAS TAMBIÉN DEBERÁN EVITAR LA EXPOSICIÓN. Use un respirador aprobado por NIOSH para controlar la exposición al plomo. Limpie cuidadosamente con una aspiradora HEPA y un trapo húmedo. Antes de comenzar, averigüe cómo protegerse y proteger a su familia llamando a la Línea Directa Nacional de Información sobre Plomo al 1-800-424-LEAD o consulte www.epa.gov/lead.
INSTRUCCIONES DE USO/APLICACIÓN:
MEZCLE el revestimiento resistente al moho COMPLETAMENTE antes de forma intermitente durante el uso. Asegúrese de que cualquier material sedimentado se disperse completamente en la solución. Aplique el revestimiento resistente al moho con una brocha, rodillo o espray. Para pulverización en aerosol, use una boquilla de 0.75 y 2000 psi. Aplique cuando la temperatura del aire y de la superficie sea de 40 a 90°F (5 a 32°C). Solo se necesita una sola capa, puede lograrse una segunda capa. No se recomienda diluir.
TIEMPO DE SECADO: A temperaturas normales, seca al tacto en 30 minutos. La alta humedad y/o las temperaturas frías pueden prolongar los tiempos de secado. Se puede recubrir o revestir en 1 hora.
RENDIMIENTO: Aplique a razón de 400 pies cuadrados (37 m²) por galón. Puede variar según el método de aplicación y la porosidad de la superficie.
LIMITACIONES: Este producto no protege a los usuarios contra enfermedades causadas por bacterias alimentarias. OmniPro no garantiza que la calidad del aire interior o los problemas relacionados con la salud se reduzcan o eliminen.
Nota: El revestimiento resistente al moho está formulado con una mezcla biocida avanzada para evitar el crecimiento de moho y hongos solo en la película de revestimiento seca. La protección de la película de revestimiento seca contra moho y hongos es el resultado de biocidas, la naturaleza y durabilidad de las resinas y otras características de las formulaciones.
Nombre: Aramco
Número: 800-660-5803
Para Términos y Condiciones, visite Aramco.com/terms-conditions

Revetement transparent résistant à la moisissure OmniPro
Le revêtement résistant à la moisissure OmniPro est idéal pour les nouveaux projets de construction, de rénovation ou de restauration. Il empêchera la croissance future de moisissures sur la surface revêtue et protégera les surfaces de maçonnerie poreuse et semi-poreuse contre l'humidité et les dommages causés par la moisissure. Le revêtement transparent résistant à la moisissure contient un colorant traceur UV invisible qui brille faiblement lorsqu'il est éclairé par une lumière noire pour révéler toutes les zones manquées et assurer une couverture complète du revêtement.
VOIR FICHE TECHNIQUE AVANT APPLICATION
PRÉPARATION DE LA SURFACE:
La surface doit être structurellement solide et exempte de saleté ou de corps étrangers, d'huile, de graisse et d'eau stagnante. Enlevez toutes les moisissures avec un nettoyant approprié. Remarque: Le revêtement résistant à la moisissure favorise la résistance à l'eau et protège des taches, mais ne corrige pas la moisissure associée à l'infiltration chronique d'eau et d'humidité. Appliquez uniquement sur du béton au pH stable (inférieur à 10).
AVERTISSEMENT: Si vous grattez, ponchez ou enlevez de la vieille peinture, vous risquez de libérer de la poussière de plomb. LE PLOMB EST TOXIQUE. L'EXPOSITION À LA POUSSIERE DE PLOMB PEUT PROVOQUER DE GRAVES MAUVAISES, TELLES QUE DES DOMMAGES AU CERVEAU. EN PARTICULIER CHEZ LES ENFANTS, LES FEMMES ENCEINTEES DOIVENT ÉGALEMENT ÉVITER L'EXPOSITION. Portez un respirateur approuvé par le NIOSH pour contrôler l'exposition au plomb. Nettoyez soigneusement avec un aspirateur HEPA et une vadrouille humide. Avant de commencer, découvrez comment vous protéger, visitez notre site Web, et contactez le service d'assistance téléphonique en matière d'informations sur le plomb au 1-800-424-LEAD ou en vous connectant à www.epa.gov/lead.
MODE D'EMPLOI/APPLICATION:
MÉLANGEZ SOIGNEUSEMENT le revêtement résistant aux moisissures avant et par intermittence pendant l'utilisation. Assurez-vous que tout matériau déposé est bien dispersé dans la solution. Appliquez le revêtement résistant aux moisissures avec une brosse, un rouleau ou un pulvérisateur. Pour la pulvérisation en aérosol, utilisez une buse de 0,75 à 2000 psi. Appliquez lorsque la température de l'air et de la surface est de 5 à 32°C (40 à 90°F). Une seule couche est nécessaire, une deuxième couche peut être souhaitable. L'éclaircissage n'est pas recommandé.
TEMPS DE SÈCHAGE: À des températures normales, sèche au toucher en 30 minutes. Une humidité élevée et/ou des températures fraîches peuvent allonger les temps de séchage. Peut être recouvert ou retouché en 1 heure.
COUVERTURE: Appliquez à raison de 37 m² ca. (400 pi²) ca. par gallon. Peut varier selon la méthode d'application et la porosité de la surface.
LIMITES: Ce produit ne protège pas les utilisateurs contre les maladies causées par des bactéries alimentaires. OmniPro ne garantit pas que la qualité de l'air intérieur ou les problèmes de santé seront réduits ou éliminés.
Remarque: Le revêtement résistant aux moisissures est formulé avec un mélange biocide avancé pour empêcher la croissance de moisissures sur le film de revêtement séché uniquement. La protection du film de revêtement séché contre les moisissures et le moho est le résultat de biocides, de la nature et de la durabilité des résines et d'autres caractéristiques des formulations.
Nom: Aramco
Numéro: 800-660-5803
Pour les conditions générales, visitez Aramco.com/terms-conditions

Revetement transparent résistant à la moisissure OmniPro
Le revêtement résistant à la moisissure OmniPro est idéal pour les nouveaux projets de construction, de rénovation ou de restauration. Il empêchera la croissance future de moisissures sur la surface revêtue et protégera les surfaces de maçonnerie poreuse et semi-poreuse contre l'humidité et les dommages causés par la moisissure. Le revêtement transparent résistant à la moisissure contient un colorant traceur UV invisible qui brille faiblement lorsqu'il est éclairé par une lumière noire pour révéler toutes les zones manquées et assurer une couverture complète du revêtement.
VOIR FICHE TECHNIQUE AVANT APPLICATION
PRÉPARATION DE LA SURFACE:
La surface doit être structurellement solide et exempte de saleté ou de corps étrangers, d'huile, de graisse et d'eau stagnante. Enlevez toutes les moisissures avec un nettoyant approprié. Remarque: Le revêtement résistant à la moisissure favorise la résistance à l'eau et protège des taches, mais ne corrige pas la moisissure associée à l'infiltration chronique d'eau et d'humidité. Appliquez uniquement sur du béton au pH stable (inférieur à 10).
AVERTISSEMENT: Si vous grattez, ponchez ou enlevez de la vieille peinture, vous risquez de libérer de la poussière de plomb. LE PLOMB EST TOXIQUE. L'EXPOSITION À LA POUSSIERE DE PLOMB PEUT PROVOQUER DE GRAVES MAUVAISES, TELLES QUE DES DOMMAGES AU CERVEAU. EN PARTICULIER CHEZ LES ENFANTS, LES FEMMES ENCEINTEES DOIVENT ÉGALEMENT ÉVITER L'EXPOSITION. Portez un respirateur approuvé par le NIOSH pour contrôler l'exposition au plomb. Nettoyez soigneusement avec un aspirateur HEPA et une vadrouille humide. Avant de commencer, découvrez comment vous protéger, visitez notre site Web, et contactez le service d'assistance téléphonique en matière d'informations sur le plomb au 1-800-424-LEAD ou en vous connectant à www.epa.gov/lead.
MODE D'EMPLOI/APPLICATION:
MÉLANGEZ SOIGNEUSEMENT le revêtement résistant aux moisissures avant et par intermittence pendant l'utilisation. Assurez-vous que tout matériau déposé est bien dispersé dans la solution. Appliquez le revêtement résistant aux moisissures avec une brosse, un rouleau ou un pulvérisateur. Pour la pulvérisation en aérosol, utilisez une buse de 0,75 à 2000 psi. Appliquez lorsque la température de l'air et de la surface est de 5 à 32°C (40 à 90°F). Une seule couche est nécessaire, une deuxième couche peut être souhaitable. L'éclaircissage n'est pas recommandé.
TEMPS DE SÈCHAGE: À des températures normales, sèche au toucher en 30 minutes. Une humidité élevée et/ou des températures fraîches peuvent allonger les temps de séchage. Peut être recouvert ou retouché en 1 heure.
COUVERTURE: Appliquez à raison de 37 m² ca. (400 pi²) ca. par gallon. Peut varier selon la méthode d'application et la porosité de la surface.
LIMITES: Ce produit ne protège pas les utilisateurs contre les maladies causées par des bactéries alimentaires. OmniPro ne garantit pas que la qualité de l'air intérieur ou les problèmes de santé seront réduits ou éliminés.
Remarque: Le revêtement résistant aux moisissures est formulé avec un mélange biocide avancé pour empêcher la croissance de moisissures sur le film de revêtement séché uniquement. La protection du film de revêtement séché contre les moisissures et le moho est le résultat de biocides, de la nature et de la durabilité des résines et d'autres caractéristiques des formulations.
Nom: Aramco
Numéro: 800-660-5803
Pour les conditions générales, visitez Aramco.com/terms-conditions

WARNING: MAY CAUSE AN ALLERGIC SKIN REACTION. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.
PREVENTION:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray. Contaminated work clothing should not be allowed out of the workplace. Wear protective gloves / protective clothing / eye protection / face protection.
First Aid: IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water. Specific treatment (see notice on this label). If skin irritation or rash occurs: Get medical help. Take off contaminated clothing and wash it before reuse. In case of fire: Use Aqueous Film Forming Foam, Carbon Dioxide, Dry Chemical, Dry Sand, Water Fog.

STORAGE:
Store locked up in a well-ventilated place. Keep container tightly closed.
DISPOSAL:
Dispose of contents in accordance with local, state, provincial, and federal regulations.
WARNING: Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov.
See Safety Data Sheet (SDS): www.aramco.com for additional safety and regulatory information.

ADVERTENCIA: PUEDE PROVOCAR UNA REACCIÓN ALÉRGICA EN LA PIEL. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
PREVENCIÓN:
Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. Llevar guantes / prendas / gafas / máscara de protección.
Respuesta: Primeros Auxilios: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes. Se necesita un tratamiento específico (ver aviso en esta etiqueta). Si se produce irritación de la piel o sarpujido: Busque ayuda médica. Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas. Medios de extinción recomendados: Utilizar Espuma Formadora de Película Acusosa, Dióxido de carbono, Producto químico seco, Arena seca, Niebla de agua.

ALMACENAMIENTO:
Guardelo en un lugar seco y bien ventilado. Mantenga el envase bien cerrado cuando no esté en uso.
ELIMINACIÓN:
Eliminar el contenido de acuerdo con las ordenanzas locales, las ordenanzas estatales, provinciales y las ordenanzas federales.
ADVERTENCIA: Daño Reproductivo – www.P65Warnings.ca.gov.
Véase la ficha de datos de seguridad (FDS): www.aramco.com para obtener información adicional sobre seguridad y normativa.

ATTENTION: PEUT PROVOQUER UNE ALLERGIE CUTANÉE. TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.
PREVENTION:
Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols. Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
Intervention: Premiers Secours: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon. Traitement spécifique (voir notice sur cette étiquette). En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: Consulter un médecin. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. En cas d'incendie, les agents d'extinction préconisés sont: Utiliser Mousse Filmogène Aqueuse, Dioxyde de carbone, Produit chimique sec, Sable Sec, Eau pulvérisée.

STOCKAGE:
Stockez dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Garder sous clé.
ELIMINATION:
Éliminer le contenu conformément aux réglementations locales, provinciales, et les lois fédérales.
ADVERTISSEMENT: Effet Nocif sur la Reproduction – www.P65Warnings.ca.gov.


Voir la fiche de données de sécurité (FDS): www.aramco.com pour plus d'informations sur la sécurité et la réglementation.

IMPORTANT:
For optimum spread rate when using airless sprayers use a .015 tip size at 2000 PSI.



Chemical Name	CAS#
Water	7732-18-5
Styrene Acrylic Polymer	30795-23-4
Styrene Acrylic Polymer	69847-84-9
Dipropylene Glycol Dibenzolate	27138-31-4
Propylene Glycol	57-55-6
2, 4, 7, 9-Tetramethyl-5-Decyne-4, 7-Diol	126-86-3
Sodium Nitrite	7632-00-0
2-N-Octyl-4-Isothiazolin-3-One	26530-20-1
3-Iodo-2-Propynyl Butyl Carbamate	55406-53-6

MAX VOC ≤ 100 G/L



Another fine product from OmniPro/Aramco
4282 South 590 West, Salt Lake City, UT 84123
1-3680 Odyssey Drive, Mississauga, ON L5M 0Y9
www.aramco.com 1 800-660-5803